Daplen™ EE188AIB

المصنع	Borealis AG	**الفئة**	TPO
المادة المالئة	17% معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Daplen EE188AIB هو مركب بولي بروبيلين مملوء بالمعادن بنسبة 17٪ مخصص للقولبة بالحقن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو معدني، 17% حشو بالوزن	-	-
الميزات	صلب، جيد مقاومة الصدمات، جيدة مواد قابلة لإعادة التدوير	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيق في مجال السيارات أجزاء السيارة الداخلية	- -	- -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.03 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	11 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1850 MPa	268320.3 psi	ISO 527-2/1
إجهاد الشد	22.0 MPa	3190.84 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد	5.0 %	-	ISO 527-2/50
معامل الانحناء	1900 MPa	275572.2 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	29.0 MPa	4206.1 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	4.0 kJ/m² 16 kJ/m²	- 1.9 ft·lb/in² 7.61 ft·lb/in²	ISO 179/1eA ISO 179/1eA ISO 179/1eA
قوة صدمة شاربي غير المحززة	لا يوجد كسر	-	ISO 179/1eU
صدمة إيزود المحززة	23 kJ/m²	10.94 ft·lb/in²	ISO 180/1A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	52.0 C°	125.6 F°	ISO 75-2/Ae

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
القابلية للاشتعال	mm/min	-	ISO 3795

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة القالب	C°	-	-
ضغط التثبيت	MPa	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.