

## BP PPC 0235 BLK

|                         |        |                           |                |
|-------------------------|--------|---------------------------|----------------|
| PP<br>Homopolymer       | الفئة  | ,Buckeye Polymers<br>.Inc | المصنع         |
| متوفر - جاهز<br>للتصدير | الحالة | -                         | المادة المألثة |

## وصف المنتج

معلومات المنتج: كوبوليمر بولي برويلين أسود جيد للبرامج ذات الأغراض العامة التي تتطلب زيادة مقاومة الصدمات، المميزات: مقاومة الصدمات، مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، محتوى معاد تدويره جيد: نعم مقاومة كيميائية جيدة يتوفر تدفق ذوبان أعلى لتحسين قابلية المعالجة

## المواصفات الفنية

| معلومات عامة |                    |                                  |                |
|--------------|--------------------|----------------------------------|----------------|
| الاختبار     | النظام الإمبراطوري | النظام المتري                    | الخاصية        |
| -            | -                  | مقاومة كيميائية جيدة             | الميزات        |
| -            | -                  | تدفق جيد                         |                |
| -            | -                  | مقاومة جيدة للصدمات              |                |
| -            | -                  | قابلية معالجة جيدة               |                |
| -            | -                  | مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية |                |
| -            | -                  | مادة قابلة لإعادة التدوير        |                |
| -            | -                  | غرض عام                          | الاستخدامات    |
| -            | -                  | أسود                             | المظهر         |
| -            | -                  | Pellets                          | الأشكال        |
| -            | -                  | قوية بالحقن                      | طريقة المعالجة |

| الخواص الفيزيائية |                    |                                   |                              |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| الاختبار          | النظام الإمبراطوري | النظام المتري                     | الخاصية                      |
| ASTM D792         | -                  | /g 0.900-0.920<br>cm <sup>3</sup> | الوزن النوعي                 |
| ASTM D1238        | -                  | g/10 min 25-35                    | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |
| ASTM D955         | -                  | % 1.2-1.4                         | انكماش القالب                |
| ASTM D5630        | -                  | %                                 | محتوى الرماد                 |
| ASTM D2240        | -                  | 65                                | صلابة الديورومتر             |

| الخواص الميكانيكية |                    |               |                    |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| الاختبار           | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية            |
| ASTM D638          | -                  | MPa           | قوة الشد           |
| ASTM D790          | -                  | MPa           | معامل الانحناء     |
| ASTM D256          | -                  | J/m           | صدمة إيزود المحزرة |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd** وشركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.