

BP RPP 2012 TR BLK

PP Homopolymer	الفئة	,Buckeye Polymers .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	20% تلك	المادة المألثة

وصف المنتج

تُظهر خطوط إنتاجنا المملوءة بالتلك خصائص ممتازة مثل الجماليات السطحية للصلابة العالية، ومعامل التمدد الحراري المنخفض، والانكماش المنخفض، ومقاومة الخدش والتلطيخ المحسنة، ومقاومة بعض العوامل الكيميائية القوية. يمكن لـ Buckeye Polymers أيضاً تخصيص هذه المواد من خلال إضافة حزم الأشعة فوق البنفسجية، ومطابقة الألوان المخصصة، والمواد المضافة للمعالجة. المميزات: زيادة الصلابة وانحراف الحرارة مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية، الأسواق الصناعية والأجهزة والإنشائية مقاومة جيدة للخدش والتلطيخ

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تلك، 20% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	بوليمر مشترك	الميزات
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	
-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	
-	-	صلابة عالية	
-	-	انكماش منخفض	
-	-	Pleasing Surface Appearance	
-	-	مقاوم للخدش	

الاستخدامات

-
-

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مكونات الأجهزة	
-	-	الأجهزة	
-	-	تطبيقات السيارات	
-	-	تطبيقات البناء	
-	-	تطبيقات صناعية	
-	-	أسود	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قوية بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.01-1.08	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 10-16	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D5630	-	% 17-22	محتوى الرماد

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	-	MPa	قوة الشد
ASTM D790	-	MPa	معامل الانحناء
ASTM D256	-	J/m	صدمة إيزود المحزرة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.