

## BP RPPC 1020 TU BLK

PP Homopolymer	الفئة	,Buckeye Polymers .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	10% تلك	المادة المألثة

## وصف المنتج

معلومات المنتج: كوپوليمر البولي برويلين الأسود جيد للبرامج ذات الأغراض العامة التي تتطلب مقاومة معتدلة للصدمات. الميزات: مقاومة الصدمات، مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية، مقاومة كيميائية جيدة، يتوفر تدفق ذوبان أعلى لتحسين قابلية المعالجة.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تلك، 10% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	المواد المضافة
-	-	غرض عام	الميزات
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	-
-	-	مقاومة جيدة للصدمات	-
-	-	قابلية معالجة جيدة	-
-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-
-	-	الاستخدامات	الاستخدامات

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أسود	المظهر
-	-	قوية بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1238	-	g/10 min 18-24	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D955	-	% 0.75-0.85	انكماش القالب
ASTM D5630	-	% 15-19	محتوى الرماد

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D790	-	MPa	معامل الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 2.06 - 1.25	J/m 67-110	صدمة إيزود المحززة

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.