

## BP RPPC 1813 C BLK

PP Homopolymer	الفئة	,Buckeye Polymers .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	كربونات الكالسيوم	المادة المألثة

## وصف المنتج

معلومات المنتج: تتميز درجات PP المملوءة بكربونات الكالسيوم بصلابة عالية للصدمات، وصلابة معتدلة متزايدة، وتتفوق في تطبيقات للمعان العالي. تتراوح خطوط منتجات BP RPP C الخاصة بنا من 10 إلى 50٪ في مستويات الحشو. يمكن تخصيص هذه المواد من خلال إضافة حزم الأشعة فوق البنفسجية، والمطابقة المخصصة، وإضافات المعالجة. الميزات: يمكن تثبيتها بالأشعة فوق البنفسجية لزيادة المقاومة الصناعية والأثاث الخارجي وتقليم النوافذ.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	كربونات الكالسيوم	الحشو / التعزيز
-	-	بوليمر مشترك	الميزات
-	-	صلابة جيدة	
-	-	متانة جيدة	
-	-	لمعان عالي	
-	-	مقاومة عالية للصدمات	
-	-	تطبيقات صناعية	الاستخدامات
-	-	أثاث خارجي	
-	-	نوافذ وأبواب	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أسود	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قوية بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1238	-	g/10 min 10-16	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D955	-	% 1.1-1.4	انكماش القالب
ASTM D5630	-	% 16-20	محتوى الرماد

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	-	MPa	قوة الشد
ASTM D790	-	MPa	معامل الانحناء
ASTM D256	-	J/m	صدمة إيزود المحززة

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**والتصدير المحدودة** **شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.