

BP RPPC 2008 C BLK

PP Homopolymer	الفئة	,Buckeye Polymers .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	20% كربونات الكالسيوم	المادة المألثة

وصف المنتج

معلومات المنتج: تتميز درجات PP المملوءة بكربونات الكالسيوم بصلابة عالية للصدمات، وصلابة معتدلة متزايدة، وتتفوق في تطبيقات اللمعان العالي. تتراوح خطوط منتجات BP RPP C الخاصة بنا من 10 إلى 50% في مستويات الحشو. يمكن تخصيص هذه المواد من خلال إضافة حزم الأشعة فوق البنفسجية، والمطابقة المخصصة، وإضافات المعالجة. الميزات: يمكن تثبيتها بالأشعة فوق البنفسجية لزيادة المقاومة الصناعية والأثاث الخارجي وتقليم النوافذ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	كربونات الكالسيوم، 20% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	بوليمر مشترك	الميزات
-	-	صلابة جيدة	
-	-	متانة جيدة	
-	-	لمعان عالي	
-	-	مقاومة عالية للصدمات	
-	-	تطبيقات صناعية	الاستخدامات
-	-	أثاث خارجي	
-	-	نوافذ وأبواب	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أسود	المظهر
-	-	قولية بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	/g 0.900-0.940 cm ³	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 1.0-8.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D5630	-	% 18-22	محتوى الرماد

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	-	MPa	قوة الشد
ASTM D790	psi 300228.66 - 230610.42	MPa 1590-2070	معامل الانحناء
ASTM D256	-	J/m	صدمة إيروود المحززة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.