

## BMC 695

Vinyl Ester	الفئة	Bulk Molding .Compounds, Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	زجاج/معدن	المادة المألثة

## وصف المنتج

مركب BMC 695 من الإيستر الفينيل هو مركب مملوء بالمعادن، معزز بألياف زجاجية، مناسب لقولية الضغط وحقق التعبئة. يتميز بقدرة جيدة على التشكيل، ومقاومة للزيوت والمذيبات، ومقاومة للزحف عند درجات حرارة مرتفعة. تشمل التطبيقات النموذجية البدائل للصب بالقالب، ومركبات تشكيل الصفائح، وأغطية الصمامات، وأغطية سلسلة التوقيت، وأغطية المحرك. يتم إنتاج مركب BMC 695 بمجموعة من الألوان الخاصة بالسيارات. متوفر في شكل قضبان أو أشكال مسبقة مصممة لتناسب الشكل الصافي لقوالب الضغط، أو في شكل بالجملة.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	زجاج \ معدني	الحشو / التعزيز
-	-	مقاومة المذيبات	الميزات
-	-	تشكيل جيد	
-	-	مقاومة جيدة للزحف	
-	-	مقاومة الزيت	
-	-	أجزاء تحت غطاء السيارة	الاستخدامات
-	-	تطبيق في مجال السيارات	
-	-	الألوان المتاحة	المظهر

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	BMC- مركب قلبية متشابك	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 1.73	الوزن النوعي
ASTM D955	-	%	انكماش القالب
ASTM D570	-	% 0.20	امتصاص الماء
ASTM D2583	-	60	صلابة باركول

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 10500.75	MPa 72.4	قوة الشد
ASTM D790	psi 28572.49	MPa 197	قوة الانحناء
ASTM D695	psi 25526.69	MPa 176	قوة الضغط
ASTM D256	ft·lb/in 16.48	J/m 880	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 500.0	C° 260	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D149	-	kV/mm 14	قوة العزل الكهربائي
ASTM D495	-	sec 180	مقاومة القوس الكهربائي

## الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
UL 746	-	V 500	مؤشر التتبع المقارن (CTI)
UL 94	-		تصنيف اللهب
UL 94	-	HB	
UL 94	-	V-0	
UL 94	-	V-0	

## أخرى

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.