

BMC 350

,TS Unspecified	الفئة	Bulk Molding .Compounds, Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	ألياف زجاجية	المادة المألثة

وصف المنتج

BMC 350 هي مادة عالية اللمعان من الدرجة التجميلية والأجهزة المنزلية ذات خصائص ممتازة في مقاومة الحرارة والبقع. كما هو الحال مع جميع مركبات BMCI، يمكن توفير هذه السلسلة في شكل جذوع أو كتل أو بكميات كبيرة. تشمل التطبيقات النموذجية مكونات الأجهزة الصغيرة، ولوحات التحكم في الأجهزة الكبيرة، والقواعد، والمقابض، وزخارف فتحات التهوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ألياف زجاجية	الحشو / التعزيز
-	-	لمعان عالي	الميزات
-	-	مقاومة حرارة متوسطة	
-	-	مقاوم للبقع	
-	-	الأجهزة	الاستخدامات
-	-	مقابض	
-	-	اللهايات	
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	بثق	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.85-1.95	الوزن النوعي
ASTM D955	-	% 0.10-0.30	انكماش القالب
ASTM D570	-	% 0.15-0.25	امتصاص الماء
ASTM D2583	-	40-50	صلابة باركول

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 7005.34 - 6004.57	MPa 41.4-48.3	قوة الشد
ASTM D790	psi 1798471.2 - 1595418.0	MPa 11000-12400	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 15954.18 - 11994.64	MPa 82.7-110	قوة الانحناء
ASTM D695	psi 20015.24 - 17984.71	MPa 124-138	قوة الضغط
ASTM D256	ft·lb/in 5.06 - 3.0	J/m 160-270	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 500.0 - 424.4	C° 218-260	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
UL 94	-	V-0	تصنيف اللهب

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 330.8 - 280.4	C° 138-166	درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 330.8 - 280.4	C° 138-166	درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة
-	F° 330.8 - 280.4	C° 138-166	درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة
-	F° 330.8 - 280.4	C° 138-166	درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة
-	F° 330.8 - 280.4	C° 138-166	درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.