Glastic® 1401

المصنع	Bulk Molding Compounds, Inc.	**الفئة**	TS, Unspecified
المادة المالئة	ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الدرجة 1401 هي درجة كهربائية من مواد التغليف. يتميز بتوازن التدفق الناعم ومعدل المعالجة لضمان تغليف كامل وسليم دون فراغات. بشكل عام، يكون ناعمًا جدًا بالنسبة للقولبة بالضغط، ولكنه ممتاز في عمليات النقل أو الحقن. تنافسية مباشرة ضد مواد التغليف الإيبوكسي من حيث التكلفة وأوقات الدورة. عمر تخزين مستقر للغاية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية	-	-
الميزات	عازل كهربائي مثبط للهب خصائص كهربائية جيدة	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية عزل إلكتروني	- -	- -
المظهر	أسود الألوان المتوفرة بني مصفر	- - -	- - -
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	BMC - مركب قولبة سائب	-	
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.76 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الماء	0.25 %	-	ASTM D570

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	28.6 MPa	4148.09 psi	ASTM D638
قوة الانحناء	82.7 MPa	11994.64 psi	ASTM D790
قوة الضغط	110 MPa	15954.18 psi	ASTM D695
صدمة إيزود المحززة	80 J/m	1.5 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة العزل الكهربائي	11 kV/mm	-	ASTM D149
عامل التبديد	0.015	-	ASTM D150
مقاومة القوس الكهربائي	190 sec	-	ASTM D495
تصنيف اللهب	V-0	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.