Glastic® 1605

المصنع	Bulk Molding Compounds, Inc.	**الفئة**	TS, Unspecified
المادة المالئة	ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الدرجة 1605 هي مادة HB ممتازة منخفضة التكلفة مع انكماش منخفض وقوة متوسطة. يتميز بلمسة نهائية وسطح ولمعان ممتازين. يمكن قولبته بالحقن أو الضغط أو النقل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية	-	-
الميزات	عازل كهربائي مثبط للهب خصائص كهربائية جيدة تشطيب سطح جيد لمعان عالي قوة عالية	- - - - - -	- - - - - -
الاستخدامات	مكونات الأجهزة أجزاء كهربائية تطبيقات كهربائية/إلكترونية	- - -	- - -
رقم ملف UL	E23525	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود الألوان المتوفرة أبيض	- - -	- - -
الأشكال	BMC - مركب قولبة سائب	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.94 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الماء	0.25 %	-	ASTM D570

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	53.4 MPa	7745.03 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	12400 MPa	1798471.2 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	145 MPa	21030.51 psi	ASTM D790
قوة الضغط	138 MPa	20015.24 psi	ASTM D695
صدمة إيزود المحززة	400 J/m	7.49 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	260 C°	500.0 F°	ASTM D648

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة العزل الكهربائي	17 kV/mm	-	ASTM D149
مقاومة القوس الكهربائي	181 sec	-	ASTM D495
تصنيف اللهب	HB V-0	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.