

Caltex PP HG43

| | | | |
|----------------------|--------|--------------|----------------|
| PP Homopolymer | الفئة | GS Caltex | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | ألياف زجاجية | المادة المألثة |

وصف المنتج

Caltex PP HG43 هي مادة من مادة البولي بروبيلين مملوءة بالألياف الزجاجية. وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. السمة الأساسية لـ Caltex PP HG43: مصنفة للهب. التطبيق النموذجي لـ Caltex PP HG43: الأجهزة

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|---------------------------|------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | E119841-220379 | بطاقة UL الصفراء |
| - | - | ألياف زجاجية | الحشو / التعزيز |
| - | - | مكونات الأجهزة الأجهزة | الاستخدامات |
| - | - | Pellets | الأشكال |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| ASTM D792 | - | g/cm ³ 1.10 | الوزن النوعي |
| ASTM D1238 | - | g/10 min 3.5 | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D955 | - | - | انكماش القالب |
| - | - | % 0.50 | |
| - | - | % 0.50 | |
| ASTM D785 | - | 110 | صلابة روكويل |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D638 | psi 10660.29 | MPa 73.5 | قوة الشد |
| ASTM D638 | - | % 3.0 | استطالة الشد |
| ASTM D790A | psi 710686.2 | MPa 4900 | معامل الانحناء |
| ASTM D256 | ft·lb/in 1.65 | J/m 88 | صدمة إيزود المحززة |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D648 | F° 334.4 | C° 168 | درجة حرارة الانحراف تحت الحمل |

| الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| UL 94 | - | HB | تصنيف اللهب |

| معلومات المعالجة | | | |
|------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | F° 482.0 - 410.0 | C° 210-250 | درجة حرارة المعالجة (المصهور) |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.