

Caltex PP HLG74

PP Homopolymer	الفئة	GS Caltex	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	ألياف زجاجية طويلة	المادة المألوفة

وصف المنتج

Caltex PP HLG74 هي مادة من مادة البولي بروبيلين مملوءة بالألياف الزجاجية الطويلة. وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل التطبيقات النموذجية: الأجهزة السيارات تطبيقات كهربائية / إلكترونية

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	E119841-101317428	بطاقة UL الصفراء
-	-	E352041-101339688	
-	-	E319107-101339692	
-	-	ألياف زجاجية طويلة	الحشو / التعزيز
-	-	مكونات الأجهزة	الاستخدامات
-	-	تطبيقات السيارات	
-	-	أجزاء كهربائية	
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.22	الوزن النوعي
ASTM D955	-		انكماش القالب
-	-	% 0.30	
-	-	% 0.30	
ASTM D785	-	116	صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 21030.51	MPa 145	قوة الشد
ASTM D638	-	% 3.3	استطالة الشد
ASTM D790A	psi 1266181.74	MPa 8730	معامل الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 4.87	J/m 260	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 325.4	C° 163	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 446.0 - 410.0	C° 210-230	درجة حرارة المعالجة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.