

Caltex PP MT42HG

PP Homopolymer	الفئة	GS Caltex	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

Caltex PP MT42HG هي مادة من مادة البولي بروبيلين. وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. السمة الأساسية لـ Caltex PP MT42HG: مُعدّلة التأثير. التطبيق النموذجي لـ Caltex PP MT42HG: قطع غيار هندسية / صناعية

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	E319107-100074943	بطاقة UL الصفراء
-	-	E119841-220400	
-	-	E352041-101083982	
-	-	معدل مقاومة الصدمات	المواد المضافة
-	-	معدل لمقاومة الصدمات	الميزات
-	-	وسادات ماصة للصدمات	الاستخدامات
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	g/cm ³ 1.04	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	g/10 min 7.0	-	ASTM D1238
انكماش الغالب	-	-	ASTM D955
	% 1.0	-	-
	% 0.95	-	-
الخواص الميكانيكية			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 26.0	psi 3770.99	ASTM D638
استطالة الشد	% 250	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 2430	psi 352442.34	ASTM D790A
صدمة إيزود المحززة	-	-	ASTM D256
	J/m 240	ft·lb/in 4.5	-
	J/m 50	ft·lb/in 0.9365	-
الخواص الحرارية			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 135	F° 275.0	ASTM D648
أخرى			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة	C° 210-230	F° 446.0 - 410.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.