

Caltex PP MT42HS

| | | | |
|----------------------|--------|-----------|-----------------|
| PP Homopolymer | الفئة | GS Caltex | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

Caltex PP MT42HS هي مادة من مادة البولي بروبيلين. وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. السمة الأساسية لـ Caltex PP MT42HS: مقاومة للخدش. التطبيق النموذجي لـ Caltex PP MT42HS: قطع غيار هندسية / صناعية

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|---------------------|------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | E319107-100074943 | بطاقة UL الصفراء |
| - | - | E119841-220400 | |
| - | - | E352041-101083982 | |
| - | - | مقاومة عالية للخدش | الميزات |
| - | - | وسادات ماصة للصدمات | الاستخدامات |
| - | - | Pellets | الأشكال |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|-----------|--------------------|------------------------|--------------|
| ASTM D792 | - | g/cm ³ 1.04 | الوزن النوعي |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|---------------|------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D1238 | - | g/10 min 11 | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |
| ASTM D955 | - | | انكماش القالب |
| - | - | % 1.0 | |
| - | - | % 0.90 | |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D638 | psi 3553.43 | MPa 24.5 | قوة الشد |
| ASTM D638 | - | % 120 | استطالة الشد |
| ASTM D790A | psi 329236.26 | MPa 2270 | معامل الانحناء |
| ASTM D256 | - | | صدمة إيزود المحززة |
| - | ft·lb/in 4.12 | J/m 220 | |
| - | ft·lb/in 0.974 | J/m 52 | |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D648 | F° 266.0 | C° 130 | درجة حرارة الانحراف تحت الحمل |

| أخرى | | | |
|----------|--------------------|---------------|---------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | F° 446.0 - 410.0 | C° 210-230 | درجة حرارة المعالجة |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.