

Caltex PP MT62CS

PP Homopolymer	الفئة	GS Caltex	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Caltex PP MT62CS هي مادة من مادة البولي بروبيلين، وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ. السمة الأساسية لـ Caltex PP MT62CS: مقاومة للخدش. التطبيق النموذجي لـ Caltex PP MT62CS: أجزاء هندسية / صناعية

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة عالية للخدش	الميزات
-	-	وسادات ماصة للصدمات	الاستخدامات
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.07	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 29	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

انكماش القالب

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D955	-	-	
-	-	% 0.85	
-	-	% 0.80	

الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 3190.84	MPa 22.0	قوة الشد
ASTM D638	-	% 120	استطالة الشد
ASTM D790A	psi 340839.3	MPa 2350	معامل الانحناء
ASTM D256	-	-	صدمة إيزود المحززة
-	ft·lb/in 5.99	J/m 320	
-	ft·lb/in 0.9552	J/m 51	

الخواص الحرارية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 273.2	C° 134	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

أخرى

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 428.0 - 392.0	C° 200-220	درجة حرارة المعالجة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.