

# ChronoFlex® AL 80A

المصنع	CardioTech .International, Inc	الفئة	,PUR Unspecified
المادة المألثة	-	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

## وصف المنتج

ChronoFlex® AL 80A هي مادة البولي يورثين. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للبيثق. السمات الهامة ل ChronoFlex® AL 80A هي: جماليات جيدة، مقاومة للتآكل. التطبيق النموذجي ل ChronoFlex® AL 80A: طبي/رعاية صحية

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابل للتشنت	الميزات
-	-	متين	
-	-	تشطيب سطح جيد	
-	-	لمعان متوسط	
-	-	تطبيقات طبية/رعاية صحية	الاستخدامات
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	بيثق	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	80	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	-	-	إجهاد الشد
-	psi 649.77	MPa 4.48	
-	psi 600.46	MPa 4.14	
ASTM D412	psi 5496.94	MPa 37.9	قوة الشد
ASTM D412	-	% 590	استطالة الشد

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	hr 3.0-4.0	وقت التجفيف
-	F° 375.8	C° 191	درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة
-	F° 384.8	C° 196	درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة
-	F° 395.6	C° 202	درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة
-	F° 410.0	C° 210	درجة حرارة المصهور
-	F° 399.2	C° 204	درجة حرارة القالب (Die)

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.