

# ChronoFlex® AR 75A

المصنع	CardioTech .International, Inc	الفئة	,PUR Unspecified
المادة المألثة	-	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

## وصف المنتج

ChronoFlex® AR 75A هي مادة بولي يوريثين (MDI) (PUR-MDI). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للصب. السمات الهامة ل ChronoFlex® AR 75A هي: مقاومة كيميائية، مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR). تشمل التطبيقات النموذجية: الأجهزة الطبية/الرعاية الصحية، الأجزاء الهندسية/الصناعية

## المواصفات الفنية

معلومات عامة		
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري
الميزات	عطري مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR) مقاوم للمذيبات	- - -
الاستخدامات	حواجز تطبيقات طبية/رعاية صحية أجزاء المضخة	- - -
تصنيفات الوكالة	USP الفئة VI	-
المظهر	كهرماني	-
الأشكال	Pellets	-

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	الصب	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	75	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	psi 7498.46	MPa 51.7	قوة الشد
ASTM D412	-	% 500	استطالة الشد

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.