

CarmelClear™ MT 74 A

المصنع	Carmel Olefins .Ltd	الفئة	,Polyolefin Unspecified
المادة المألثة	-	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

CARMELCLEAR™ MT 74 A عبارة عن مادة بولي أوليفين معدلة، مصممة خصيصًا لتشكيل الحقن للمواد الشفافة عالية التأثير. يقدم هذا النوع: مقاومة ممتازة للصدمات في درجات الحرارة المنخفضة والمحيطية، شفافية جيدة جدًا، تبييض منخفض الإجهاد، يحتوي على مواد مضافة مضادة للكهرباء الساكنة. التطبيقات: تم تصميم هذا النوع لتشكيل الحقن ل: علب الآيس كريم الشفافة، والأغطية المرنة لخصائص الإغلاق المحكم، وتغليف الأدوات الحساسة الشفاف، وصناديق الطعام الشفافة من الفريزر إلى الميكروويف، كمعدل تأثير ليمز مع درجات البوليمر المشترك العشوائي من مادة البولي بروبيلين.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
	مقاومة عالية للصدمات	-	-
	مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	-	-
	مقاوم لتبييض الإجهاد	-	-
الاستخدامات	حاويات	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-
	Plastics Modification	-	-

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	تصنيفات الوكالة
-	-	EU 2004/19/EC	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	
-	-	ISO 14001	
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قابلة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.900	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 25	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D790	psi 101526.6	MPa 700	معامل الانحناء
ASTM D256	-	-	صدمة إيزود المحززة
-	ft·lb/in 1.5	J/m 80	
-	ft·lb/in 9.37	J/m 500	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1003	-	% 32	الضبابية (Haze)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.