

Capilene® M 50 F

PP Homopolymer	الفئة	.Carmel Olefins Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Capilene® M 50 F عبارة عن درجة بوليمر متجانس، وتتميز بما يلي: * لمعان وشفافية عالية * صلابة جيدة * معالجة ممتازة للتطبيقات تستخدم هذه الدرجة بشكل أساسي في الأغشية المصبوبة غير الموجهة: * كطبقة أساسية في الأغشية المثبوقة المشتركة * في الخلطات مع Capilene® M 45 F * تستخدم هذه الدرجة أيضًا في عمليات النفخ والقولبة بالحقن

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	الميزات
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	صلابة جيدة	
-	-	شفافية عالية	
-	-	لمعان عالي	
-	-	هوموبوليمر	
-	-	فيلم مصبوب	الاستخدامات
-	-	فيلم	
-	-	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	تصنيفات الوكالة
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	
-	-	Pellets	الأشكال

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	فيلم منفوخ	طريقة المعالجة
-	-	فيلم مصبوب	
-	-	فيلم مبنوق مشترك	
-	-	قولية بالحقن	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1238	-	g/10 min 8.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D785	-	94	صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 4931.29	MPa 34.0	قوة الشد
ASTM D638	-	% 12	استطالة الشد
ASTM D790	psi 232060.8	MPa 1600	معامل الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 0.5244	J/m 28	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 203.0	C° 95.0	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D1525	F° 309.2	C° 154	درجة حرارة تليين فيكات

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.