

Capilene® R 50

PP Homopolymer	الفئة	.Carmel Olefins Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

CAPILENE® R 50 عبارة عن بوليمر متجانس من مادة البولي بروبيلين مخصص للقولبة بالحقن للأغراض العامة. يتميز CAPILENE® R 50 بما يلي: حزمة إضافات أساسية. CAPILENE® R 50 مناسب ل: الأدوات المنزلية والصناديق وأصص الزهور.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مادة مضافة غير محددة	المواد المضافة
-	-	غرض عام هوموبوليمر	الميزات
-	-	صناديق غرض عام السلع المنزلية معدات الحدائق والمروج	الاستخدامات
-	-	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	تصنيفات الوكالة
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قولبة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1238, ISO 1133	-	g/10 min 12	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	قوة الشد
ASTM D638 ISO 527-2/50	psi 4931.29 psi 4641.22	MPa 34.0 MPa 32.0	
-	-	-	استطالة الشد
ASTM D638 ISO 527-2/50	-	% 11 % 11	
-	-	-	معامل الانحناء
ASTM D790 ISO 178	psi 224808.9 psi 203053.2	MPa 1550 MPa 1400	
-	-	-	صدمة إيزود المحززة
ASTM D256 ISO 180	ft·lb/in 0.5619 ft·lb/in ² 1.43	J/m 30 kJ/m ² 3.0	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D648 ISO 75-2/B	F° 206.6 F° 185.0	C° 97.0 C° 85.0	
ISO 306/A, ASTM D1525	F° 311.0	C° 155	درجة حرارة تليين فيكات

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
والتصدير المحدودة **شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد**

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.