

Capilene® T 12 EV

PP Homopolymer	الفئة	.Carmel Olefins Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

CAPILENE® T 12 EV عبارة عن بوليمر متجانس من مادة البولي بروبيلين ذو توزيع ضيق للوزن الجزيئي مخصص للأقمشة غير المنسوجة المغزولة. يتميز CAPILENE® T 12 EV بما يلي: علم الجريان المتحكم فيه، وتثبيت مضاد لتلاشي الغاز، وسهولة المعالجة، وتدفق عالي، واتساق مثالي للمنتج. CAPILENE® T 12 EV مناسب ل: الأقمشة غير المنسوجة المغزولة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ريولوجيا متحكم بها	الميزات
-	-	مقاوم لتلاشي الغاز	
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	تدفق عالي	
-	-	هوموبوليمر	
-	-	توزيع ضيق للوزن الجزيئي	
-	-	أقمشة غير منسوجة Spunbond	الاستخدامات
-	-	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	تصنيفات الوكالة
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	أقمشة غير منسوجة Spunbond	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1238, ISO 1133	-	g/10 min 26	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	قوة الشد
ASTM D638 ISO 527-2/50	psi 4641.22 psi 4351.14	MPa 32.0 MPa 30.0	
-	-	-	استطالة الشد
ASTM D638 ISO 527-2/50	-	% 12 % 12	
-	-	-	معامل الانحناء
ASTM D790 ISO 178	psi 195801.3 psi 181297.5	MPa 1350 MPa 1250	
-	-	-	صدمة إيزود المحززة
ASTM D256 ISO 180	ft·lb/in 0.4682 ft·lb/in ² 1.43	J/m 25 kJ/m ² 3.0	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D648 ISO 75-2/B	F° 228.2 F° 176.0	C° 109 C° 80.0	
ISO 306/A, ASTM D1525	F° 311.0	C° 155	درجة حرارة تليين فيكات

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.