

Capilene® TU 75 AV

PP Homopolymer	الفئة	.Carmel Olefins Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

CAPILENE® TU 75 AV عبارة عن بوليمر مشترك غير متجانس من مادة البولي بروبيلين يتم التحكم فيه في علم الجريان ومخصص للقولبة بالحقن. يتميز CAPILENE® TU 75 AV بما يلي: علم الجريان المتحكم فيه، ومواد مضافة للنواة ومضادة للكهرباء الساكنة، وقوة تأثير ممتازة حتى في درجات الحرارة المنخفضة، وتدفق عالي، ووقت دورة قولبة قصير، وثبات أبعاد جيد. CAPILENE® TU 75 AV مناسب ل: الأجزاء التقنية شديدة التحمل وتعبئة الأطعمة المجمدة والأرفف والخزائن وأثاث الحدائق والمنتجات ذات طول التدفق الطويل والدلاء وصناديق الأدوات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة		النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار	الخاصية
		مضاد للكهرباء الساكنة عامل نواة	-	-	المواد المضافة
		مضاد للكهرباء الساكنة ريولوجيا متحكم بها دورة قولبة سريعة ثبات أبعاد جيد تدفق عالي مقاومة عالية للصدمات بوليمر مشترك مقاوم للصدمات مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة مُكَوَّن	-	-	الميزات

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تغليف المواد الغذائية	الاستخدامات
-	-	معدات الحدائق والمرج	
-	-	دلاء	
-	-	صندوق الأدوات/الحقيبة	
-	-	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	تصنيفات الوكالة
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قوية بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1238, ISO 1133	-	g/10 min 35	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	قوة الشد
ASTM D638	psi 2610.68	MPa 18.0	
ISO 527-2/50	psi 2610.68	MPa 18.0	
-	-	-	استطالة الشد
ASTM D638	-	% 8.0	
ISO 527-2/50	-	% 8.0	
-	-	-	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 123282.3	MPa 850	
ISO 178	psi 123282.3	MPa 850	
-	-	-	صدمة إيزود المحززة
ASTM D256	ft·lb/in 1.78	J/m 95	
ASTM D256	ft·lb/in 8.43	J/m 450	
ISO 180	ft·lb/in ² 4.28	kJ/m ² 9.0	
ISO 180	ft·lb/in ² 19.03	kJ/m ² 40	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
- ASTM D648 ISO 75-2/B	- F° 167.0 F° 158.0	C° 75.0 C° 70.0	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ISO 306/A, ASTM D1525	F° 284.0	C° 140	درجة حرارة تليين فيكات

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.