Nycast 612VS C-80

المصنع	Cast Nylons Ltd.	**الفئة**	Nylon 612
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Nycast 612VS C-80 هي مادة بولي أميد 612 (نايلون 612). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للصب. تشمل التطبيقات النموذجية: الأجزاء الهندسية / الصناعية والمقاعد

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مقاعد صمامات/أجزاء الصمام	- -	- -
المظهر	أصفر	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.10 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الماء			

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D570
	% 0.30	-	-
	% 4.0	-	-
صلابة الديورومتر	78	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 1650	psi 239312.7	ASTM D638
قوة الشد	MPa 60.0	psi 8702.28	ASTM D638
استطالة الشد	% 25	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 1970	psi 285724.86	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 103	psi 14938.91	ASTM D790
قوة القص	MPa 52.4	psi 7599.99	ASTM D732
صدمة إيزود المحززة	J/m 48	ft·lb/in 0.899	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	C° 98.9	F° 210.02	ASTM D794
درجة حرارة الانصهار	C° 210	F° 410.0	-
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	/7.0E-5 cm/cm C°	-	ASTM D696

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.