

Celanex® 3216

المصنع	Celanese Corporation	الفئة	PBT
المادة المألثة	15% ألياف زجاجية	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Celanex 3216 عبارة عن بولي بيوتيلين تيريفثاليت غير ناضج (معتمد من UL و CSA V-0 عند 1/32 بوصة و 5V عند 1/8 بوصة)، ومقوى بالألياف الزجاجية بنسبة 15% والذي يتميز بتوازن ممتاز بين الخواص الميكانيكية وقابلية المعالجة. إنه مناسب تمامًا لتطبيقات الموصلات الكهربائية حيث تسمح إمكانية استخدام إعادة الطحن المعتمدة من UL بنسبة 50% بالاستفادة القصوى من المنتج الذي تم شراؤه.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E42337-234671	-	-
	E45575-239383	-	-
الحشو / التعزيز	مادة مقواة بألياف زجاجية، 15% حشو بالوزن	-	-
الميزات	قابلية تشغيل جيدة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
	موصل	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	إجهاد متساوي الحرارة مقابل إجهاد (ISO)	بيانات متعددة النقاط
-	-	(11403-1)	
		إجهاد القص مقابل معدل القص (ISO)	
		(11403-1)	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792, ISO 1183	-	g/cm ³ 1.54	الوزن النوعي
ISO 1133	-	/cm ³ 9.00 10min	معدل تدفق حجم المصهور (MVR)
-	-		انكماش القالب
ASTM D955	-	%	
ISO 294-4	-	% 1.1	
ISO 294-4	-	%	
ISO 62	-	% 0.17	امتصاص الماء
ISO 2039-2	-	87	صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2/1A/1	psi 971754.6	MPa 6700	معامل الشد
-	-		قوة الشد
ASTM D638	psi 14503.8	MPa 100	
ISO 527-2/1A/5	psi 14503.8	MPa 100	
-	-		استطالة الشد
ASTM D638	-	% 4.0	
ISO 527-2/1A/5	-	% 3.0	
ISO 178			

الخواص الميكانيكية			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 6000	psi 870228.0	
إجهاد الانحناء	MPa 155	psi 22480.89	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة		-	ISO 179/1eA
	kJ/m ² 6.0	ft·lb/in ² 2.85	ISO 179/1eA
	kJ/m ² 6.0	ft·lb/in ² 2.85	ISO 179/1eA
قوة صدمة شاربي غير المحززة		-	ISO 179/1eU
	kJ/m ² 28	ft·lb/in ² 13.32	ISO 179/1eU
	kJ/m ² 28	ft·lb/in ² 13.32	ISO 179/1eU
صدمة إيزود المحززة	kJ/m ² 5.5	ft·lb/in ² 2.62	ISO 180/1A
الخواص الحرارية			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة		-	-
	C° 217	F° 422.6	ISO 75-2/B
	C° 213	F° 415.4	ASTM D648
	C° 185	F° 365.0	ASTM D648
	C° 200	F° 392.0	ISO 75-2/A
	C° 95.0	F° 203.0	ISO 75-2/C
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 60.0	F° 140.0	ISO 11357-2
درجة حرارة تليين فيكات	C° 206	F° 402.8	ISO 306/B50
درجة حرارة الانصهار	C° 225	F° 437.0	ISO 11357-3, ASTM D3418
معامل التمدد الحراري الخطي		-	ISO 11359-2
	/3.6E-5 cm/cm C°	-	ISO 11359-2
	/1.0E-4 cm/cm C°	-	ISO 11359-2

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
IEC 60093	-	1.0E+15 ohms	المقاومة السطحية
- ASTM D257 IEC 60093	- - -	2.0E+16 ohms·cm 1.0E+15 ohms·cm	المقاومة الحجمية
- ASTM D149 IEC 60243-1	- - -	kV/mm 26 kV/mm 30	قوة العزل الكهربائي
- ASTM D150 IEC 60250 IEC 60250	- - - -	3.20 3.70 3.50	ثابت العزل الكهربائي
- ASTM D150 IEC 60250 IEC 60250	- - - -	0.010 3.3E-3 0.016	عامل التبيد
ASTM D495	-	sec 79.0	مقاومة القوس الكهربائي
IEC 60112, ASTM D3638	-	V 250	مؤشر التتبع المقارن
UL 94 UL 94 UL 94	- - -	V-0 5VA	تصنيف اللهب
ISO 4589-2	-	%	مؤشر الأكسجين

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة التجفيف
-	-	hr 4.0	وقت التجفيف

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	0.020 %	الحد الأقصى المقترح للرطوبة
-	-	50 %	الحد الأقصى المقترح لإعادة الطحن
-	-	C°	درجة حرارة القادوس (Hopper)
-	-	C°	درجة الحرارة الخلفية
-	-	C°	درجة الحرارة الوسطى
-	-	C°	درجة الحرارة الأمامية
-	-	C°	درجة حرارة الفوهة
-	-	C°	درجة حرارة المعالجة (المصهور)
-	-	C°	درجة حرارة القالب
-	-	معتدل-سريع	معدل الحقن
-	-	MPa	الضغط الخلفي
-	-		غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.