Vandar® 4602ZHR

المصنع	Celanese Corporation	**الفئة**	PBT
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

4602ZHR عبارة عن سبيكة PBT غير مملوءة ومقاومة للتحلل المائي مع ثبات حراري ممتاز ومتانة وخصائص مقاومة للعوامل الجوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات حراري جيد متانة جيدة مقاومة جيدة للعوامل الجوية مقاوم للتحلل المائي	- - - -	- - - -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.25 g/cm³	-	ISO 1183
انكماش القالب			

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ISO 294-4
	% 1.7-2.2	-	-
	% 1.7-2.2	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 1500	psi 217557.0	ISO 527-2/1A/1
إجهاد الشد		-	-
	MPa 40.0	psi 5801.52	ISO 527-2/1A/50
	MPa 34.5	psi 5003.81	ASTM D638
انفعال الشد		-	-
	% 6.0	-	ISO 527-2/1A/50
	% 180	-	ASTM D638
	% 180	-	ISO 527-2/1A/50
معامل الانحناء	MPa 1400	psi 203053.2	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 45.0	psi 6526.71	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	لا يوجد كسر	-	ISO 179/1eA
قوة صدمة إيزود المحززة	لا يوجد كسر	-	ISO 180/1A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.