

## Celstran® PP-GF50-0403 P10/10

|                      |        |                        |                |
|----------------------|--------|------------------------|----------------|
| PP Homopolymer       | الفئة  | Celanese Corporation   | المصنع         |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | 50% ألياف زجاجية طويلة | المادة المألثة |

### وصف المنتج

رمز المادة وفقًا للمعيار PP ISO 1043-1: بولي بروبيلين مُثَبَّت حراريًا ومُدَعَّم بنسبة 50% وزنيًا من ألياف زجاجية طويلة. يتم ربط الألياف كيميائيًا بمصفوفة البولي بروبيلين. الحبيبات أسطوانية وطولها عادةً وكذلك الألياف المدمجة 10 مم. تتميز الأجزاء المقولبة من CELSTRAN بخصائص ميكانيكية متميزة مثل القوة والصلابة العالية جنبًا إلى جنب مع مقاومة الانحراف الحراري العالية. تزداد قوة الصدم المقاسة في درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة بسبب الهيكل الليفي المبني في الأجزاء. يقلل تدعيم الألياف الطويلة من الزحف بشكل كبير. يقلل الانكماش المتساوي للغاية في الأجزاء المقولبة من التشويه. يمكن تصنيع الأجزاء المعقدة بدقة عالية عن طريق القولبة بالحقن. مجال التطبيق: أجزاء وظيفية/هيكلية للسيارات

### المواصفات الفنية

| معلومات عامة |                    |                                    |                 |
|--------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| الاختبار     | النظام الإمبراطوري | النظام المتري                      | الخاصية         |
| -            | -                  | ألياف زجاجية طويلة، 50% حشو بالوزن | الحشو / التعزيز |
| -            | -                  | مثبت حراري                         | المواد المضافة  |
| -            | -                  | صلابة، عالية                       | الميزات         |
| -            | -                  | قوة عالية                          |                 |
| -            | -                  | اقتران كيميائي                     |                 |
| -            | -                  | مقاومة جيدة للزحف                  |                 |

| معلومات عامة |                    |  |                         |
|--------------|--------------------|--|-------------------------|
| الاختبار     | النظام الإمبراطوري | النظام المتري                                  | الخاصية                 |
| -            | -                  | مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة            |                         |
| -            | -                  | مقاومة حرارة عالية                             |                         |
| -            | -                  | ثبات حراري                                     |                         |
| -            | -                  | اتصل بالشركة المصنعة                           | الامتثال لـ RoHS        |
| -            | -                  | جسيم   | الأشكال                 |
| -            | -                  | إجهاد متساوي الحرارة مقابل إجهاد (ISO 11403-1) | بيانات متعددة النقاط    |
| -            | -                  | PP   | معرف الراتنج (ISO 1043) |

| الخواص الفيزيائية |                    |                        |         |
|-------------------|--------------------|------------------------|---------|
| الاختبار          | النظام الإمبراطوري | النظام المتري          | الخاصية |
| ISO 1183          | -                  | g/cm <sup>3</sup> 1.34 | الكثافة |

| الخواص الميكانيكية |                    |               |                |
|--------------------|--------------------|---------------|----------------|
| الاختبار           | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية        |
| -                  | -                  |               | معامل الشد     |
| ISO 527-2/1A/1     | psi 1740456.0      | MPa 12000     |                |
| ISO 527-2/1A       | psi 1218319.2      | MPa 8400      |                |
| -                  | -                  |               | إجهاد الشد     |
| ISO 527-2/1A/5     | psi 20305.32       | MPa 140       |                |
| ISO 527-2/1A       | psi 12328.23       | MPa 85.0      |                |
| -                  | -                  |               | انفعال الشد    |
| ISO 527-2/1A/5     | -                  | % 1.8         |                |
| ISO 527-2/1A       | -                  | % 2.3         |                |
| ISO 178            |                    |               | معامل الانحناء |
| ISO 178            |                    |               |                |
| ISO 178            |                    |               |                |

| الخواص الميكانيكية |                             |                      |                                   |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| الاختبار           | النظام الإمبراطوري          | النظام المتري        | الخاصية                           |
|                    | -                           |                      |                                   |
|                    | psi 1740456.0               | MPa 12000            |                                   |
|                    | psi 1232823.0               | MPa 8500             |                                   |
|                    |                             |                      | <b>إجهاد الانحناء</b>             |
| ISO 178            | -                           |                      |                                   |
| ISO 178            | psi 31908.36                | MPa 220              |                                   |
| ISO 178            | psi 18854.94                | MPa 130              |                                   |
|                    |                             |                      | <b>قوة صدمة شاربي المحززة</b>     |
| ISO 179/1eA        | -                           |                      |                                   |
| ISO 179/1eA        | ft·lb/in <sup>2</sup> 14.75 | kJ/m <sup>2</sup> 31 |                                   |
| ISO 179/1eA        | ft·lb/in <sup>2</sup> 14.27 | kJ/m <sup>2</sup> 30 |                                   |
|                    |                             |                      | <b>قوة صدمة شاربي غير المحززة</b> |
| ISO 179/1eU        | -                           |                      |                                   |
| ISO 179/1eU        | ft·lb/in <sup>2</sup> 30.45 | kJ/m <sup>2</sup> 64 |                                   |
| ISO 179/1eU        | ft·lb/in <sup>2</sup> 31.4  | kJ/m <sup>2</sup> 66 |                                   |

| الخواص الحرارية |                    |               |                                  |
|-----------------|--------------------|---------------|----------------------------------|
| الاختبار        | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية                          |
|                 |                    |               | <b>درجة حرارة انحراف الحرارة</b> |
| -               | -                  |               |                                  |
| ISO 75-2/A      | F° 316.4           | C° 158        |                                  |
| ISO 75-2/C      | F° 273.2           | C° 134        |                                  |
|                 |                    |               | <b>درجة حرارة الانصهار</b>       |
| ISO 11357-3     | F° 329.0           | C° 165        |                                  |

| معلومات المعالجة |                    |               |                                    |
|------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|
| الاختبار         | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية                            |
|                  |                    |               | <b>درجة حرارة التجفيف</b>          |
| -                | -                  | C°            |                                    |
|                  |                    |               | <b>وقت التجفيف</b>                 |
| -                | -                  | hr 2.0        |                                    |
|                  |                    |               | <b>الحد الأقصى المقترح للرطوبة</b> |
| -                | -                  | % 0.20        |                                    |
|                  |                    |               | <b>درجة الحرارة الخلفية</b>        |
| -                | -                  | C°            |                                    |
|                  |                    |               | <b>درجة الحرارة الوسطى</b>         |
| -                | -                  | C°            |                                    |
|                  |                    |               | <b>درجة الحرارة الأمامية</b>       |
| -                | -                  | C°            |                                    |

| معلومات المعالجة |                    |               |                               |
|------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| الاختبار         | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية                       |
| -                | -                  | C°            | درجة حرارة الفوهة             |
| -                | -                  | C°            | درجة حرارة المعالجة (المصهور) |
| -                | -                  | C°            | درجة حرارة قالب               |
| -                | -                  | MPa           | ضغط الحقن                     |
| -                | -                  | بطيء          | معدل الحقن                    |
| -                | -                  | MPa           | ضغط التثبيت                   |
| -                | -                  | MPa           | الضغط الخلفي                  |
| -                | -                  | -             | غير معروف                     |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.