

Celstran® PP-GF50-0455 P10/10

| | | | |
|----------------------|--------|------------------------|----------------|
| PP Homopolymer | الفئة | Celanese Corporation | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | 50% ألياف زجاجية طويلة | المادة المألثة |

وصف المنتج

رمز المادة وفقًا للمعيار ISO 1043-1: بولي بروبيلين PP مثبت للحرارة والضوء ومعزز بألياف زجاجية طويلة بنسبة 50% من الوزن. المنتج لديه انبعاثات منخفضة. يتم ربط الألياف كيميائيًا بمصفوفة البولي بروبيلين. الحبيبات أسطوانية وعادة ما تكون الألياف المضمنة بطول 10 مم. تتميز الأجزاء المقولبة من CELSTRAN بخصائص ميكانيكية متميزة مثل القوة والصلابة العالية جنبًا إلى جنب مع انحراف الحرارة العالي. تزداد قوة الصدمة المشقوقة في درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة بسبب الهيكل العظمي للألياف المبني في الأجزاء. يقلل التعزيز بالألياف الطويلة من الزحف بشكل كبير. يقلل الانكماش المتساوي للغاية في الأجزاء المقولبة من الالتواء. يمكن تصنيع الأجزاء المعقدة بدقة عالية عن طريق القولبة بالحقن. مجال التطبيق: أجزاء وظيفية/هيكلية للسيارات

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | ألياف زجاجية طويلة، 50% حشو بالوزن | الحشو / التعزيز |
| - | - | مثبت حراري | المواد المضافة |
| - | - | مثبت للأشعة فوق البنفسجية | |
| - | - | تطاير منخفض | الميزات |
| - | - | تشوه قليل | |
| - | - | صلابة، عالية | |

| معلومات عامة | | | |
|--------------------------------|--------------------|--|---------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | قوة عالية | |
| - | - | أفتران كيميائي | |
| - | - | مقاومة الصدمات، جيدة | |
| - | - | مقاومة جيدة للزحف | |
| - | - | مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة | |
| - | - | ثبات حراري | |
| الاستخدامات | | | |
| - | - | تطبيق في مجال السيارات | |
| الامتثال لـ RoHS | | | |
| - | - | اتصل بالشركة المصنعة | |
| الأشكال | | | |
| - | - | جسيم | |
| طريقة المعالجة | | | |
| - | - | قابلة بالحقن | |
| بيانات متعددة النقاط | | | |
| - | - | إجهاد متساوي الحرارة مقابل إجهاد (ISO 11403-1) | |
| معرف الراتنج (ISO 1043) | | | |
| - | - | PP | |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------|---------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ISO 1183 | - | g/cm ³ 1.34 | الكثافة |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|---------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| معامل الشد | | | |
| ISO 527-2/1A/1 | - | MPa 11500 | |
| ISO 527-2/1A | psi 1667937.0 | MPa 8400 | |
| | psi 1218319.2 | | |
| إجهاد الشد | | | |
| ISO 527-2/1A/5 | - | MPa 140 | |
| ISO 527-2/1A | psi 20305.32 | MPa 85.0 | |
| | psi 12328.23 | | |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | - | انفعال الشد |
| ISO 527-2/1A/5 | - | % 1.2 | |
| ISO 527-2/1A | - | % 2.3 | |
| ISO 178 | - | - | معامل الانحناء |
| ISO 178 | psi 1740456.0 | MPa 12000 | |
| ISO 178 | psi 1189311.6 | MPa 8200 | |
| ISO 178 | - | - | إجهاد الانحناء |
| ISO 178 | psi 30457.98 | MPa 210 | |
| ISO 178 | psi 17404.56 | MPa 120 | |
| ISO 179/1eA | - | - | قوة صدمة شاربي المحززة |
| ISO 179/1eA | ft·lb/in ² 16.65 | kJ/m ² 35 | |
| ISO 179/1eA | ft·lb/in ² 13.32 | kJ/m ² 28 | |
| ISO 179/1eU | - | - | قوة صدمة شاربي غير المحززة |
| ISO 179/1eU | ft·lb/in ² 24.74 | kJ/m ² 52 | |
| ISO 179/1eU | ft·lb/in ² 26.17 | kJ/m ² 55 | |
| الخواص الحرارية | | | |
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | - | درجة حرارة انحراف الحرارة |
| ISO 75-2/A | F° 316.4 | C° 158 | |
| ISO 75-2/C | F° 280.4 | C° 138 | |
| ISO 11357-3 | F° 329.0 | C° 165 | درجة حرارة الانصهار |
| معلومات المعالجة | | | |
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | C° | درجة حرارة التجفيف |
| - | - | hr 2.0 | وقت التجفيف |
| - | - | % 0.20 | الحد الأقصى المقترح للرطوبة |

| معلومات المعالجة | | | |
|------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | C° | درجة الحرارة الخلفية |
| - | - | C° | درجة الحرارة الوسطى |
| - | - | C° | درجة الحرارة الأمامية |
| - | - | C° | درجة حرارة الفوهة |
| - | - | C° | درجة حرارة المعالجة (المصهور) |
| - | - | C° | درجة حرارة القالب |
| - | - | MPa | ضغط الحقن |
| - | - | بطيء | معدل الحقن |
| - | - | MPa | ضغط التثبيت |
| - | - | MPa | الضغط الخلفي |
| - | - | - | غير معروف |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.