

Chansieh Phenolic J-361-1

| | | | |
|-------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|
| Phenolic | الفئة | Chansieh Enterprises .Co., LTD | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | دقيق الخشب | المادة المألوفة |

وصف المنتج

Chansieh Phenolic J-361-1 عبارة عن مادة فينولية مملوءة بدقيق الخشب. وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للقبولة بالحقن. تشمل التطبيقات النموذجية: الأجهزة تطبيقات السيارات الكهربائية/الإلكترونية أدوات المطبخ

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | دقيق الخشب | الحشو / التعزيز |
| - | - | الأجهزة | الاستخدامات |
| - | - | تطبيقات السيارات | |
| - | - | تطبيقات كهربائية/إلكترونية | |
| - | - | أدوات المطبخ | |
| - | - | أحمر | المظهر |
| - | - | حبيبات | الأشكال |
| - | - | قوية بالحقن | طريقة المعالجة |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| JIS K6915 | - | g/cm ³ 1.42-1.46 | الكثافة |
| JIS K6915 | - | g/cm ³ 0.62-0.67 | الكثافة الظاهرية |
| JIS K6915 | - | % 1.0-1.2 | انكماش القالب |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| JIS K6915 | psi 14228.23 - 11385.48 | MPa 78.5-98.1 | إجهاد الانحناء |
| JIS K6915 | ft·lb/in 0.6424 - 0.4589 | J/m 24.5-34.3 | قوة الصدمة |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|---------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| JIS K6915 | - | C° | التشوه |

| الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| JIS K6915 | - | 1.0E+8 ohms إلى 1.0E+7 | مقاومة العزل |
| - | - | 1.0E+10 ohms إلى 1.0E+9 | |
| JIS K6915 | - | kV/mm 9.0-11 | القوة الكهربائية |

| أخرى | | | |
|-----------|--------------------|---------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| JIS K6915 | F° 356.0 | C° 180 | مقاومة الحرارة |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.