

## Chemical Resources LD15920

|                         |        |                             |                 |
|-------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|
| LDPE                    | الفئة  | ,Chemical Resources<br>.Inc | المصنع          |
| متوفر - جاهز<br>للتصدير | الحالة | -                           | المادة المألوفة |

### وصف المنتج

LD15920 يفي بمتطلبات لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21CFR 177.1520

### المواصفات الفنية

| معلومات عامة |                    |                       |                 |
|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| الاختبار     | النظام الإمبراطوري | النظام المتري         | الخاصية         |
| -            | -                  | مقبول لملامسة الأغذية | الميزات         |
| -            | -                  | FDA 21 CFR 177.1520   | تصنيفات الوكالة |

### الخواص الفيزيائية

| الاختبار   | النظام الإمبراطوري | النظام المتري           | الخاصية                      |
|------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| ASTM D1505 | -                  | g/cm <sup>3</sup> 0.920 | الكثافة                      |
| ASTM D1238 | -                  | g/10 min 15             | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |

| الخواص الميكانيكية |                    |               |                |
|--------------------|--------------------|---------------|----------------|
| الاختبار           | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية        |
| ASTM D638          | psi 1493.89        | MPa 10.3      | قوة الشد       |
| ASTM D638          | -                  | % 14          | استطالة الشد   |
| ASTM D790          | psi 33068.66       | MPa 228       | معامل الانحناء |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.