Chemical Resources PP 1800NW

المصنع	Chemical Resources, Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي بروبيلين متجانس مضاد للكهرباء الساكنة، يتم التحكم في علم الجريان، يتم إنتاجه باستخدام تقنية المحفز. تم تصميم PP2000 لتطبيقات القولبة بالحقن التي تتطلب تحسين مقاومة الصدمات. تفي هذه المادة بمتطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21 CFR 177.1520.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة ريولوجيا متحكم بها مقبول لملامسة الأغذية هوموبوليمر	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.898 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	18 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	30.3 MPa	4394.65 psi	-
	25.5 MPa	3698.47 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D638
	15 %	-	-
	500 %	-	-
معامل الانحناء	1650 MPa	239312.7 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	21 J/m	0.3933 ft·lb/in	ASTM D256
قوة الصدمة	9.04 J	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.