

Adiprene® LF 950A

PUR, Unspecified	الفئة	Chemtura	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

ADIPRENE LF 950A هو بربوليمر بولي إيثر منتهي بـ TDI مع محتوى TDI حر منخفض للغاية. المعالجة باستخدام 4,4'-MBCA (methylene-bis-(o-chloroaniline))، ينتج إيلاستومر بولي يوريثين عالي الأداء 95 شور A مناسب للعديد من التطبيقات عالية الأداء. تشمل ميزات Adiprene LF 950A: محتوى TDI حر منخفض لزوجة منخفضة عمر تشغيلي طويل خصائص ديناميكية ممتازة في درجات الحرارة العالية

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	لزوجة منخفضة	الميزات
-	-	عجلات	الاستخدامات
-	-	الصب	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.13	الوزن النوعي

صلابة الديورومتر

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	-	-
-	-	95-97	-
-	-	48-52	-

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D695	-	-	قوة الضغط
-	psi 500.38	MPa 3.45	-
-	psi 839.77	MPa 5.79	-
-	psi 1199.46	MPa 8.27	-
-	psi 1653.43	MPa 11.4	-
-	psi 2103.05	MPa 14.5	-
ASTM D412	-	-	إجهاد الشد
-	psi 2204.58	MPa 15.2	-
-	psi 4104.58	MPa 28.3	-
ASTM D412	psi 5496.94	MPa 37.9	قوة الشد
ASTM D412	-	% 350	استطالة الشد
-	-	-	قوة التمزيق
ASTM D624	-	kN/m 87.6	-
ASTM D470	-	kN/m 22	-
ASTM D395B	-	% 32	مجموعة الضغط
ASTM D2632	-	% 42	مرونة بايشور

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	min 7.3	عمر الوعاء (Pot Life)
-	-	min 25	وقت إزالة القالب
-	-	hr 16	وقت المعالجة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.