# Vibrathane® 6007

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Chemtura | **الفئة** | PUR, Unspecified |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

VIBRATHANE 6007 عبارة عن بريبوليمر سائل قائم على TDI-بوليستر مصمم للاستخدام العام في تطبيقات لفائف الطلاء. ينتج هذا الراتينج عالي الأداء إيلاستومر Shore A 57 عند معالجته بمزيج ثلاثي الأول مثل TMP/TIPA.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | تطبيقات الطلاء | - | - |
| **الأشكال** | سائل | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 0.998 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **صلابة الديورومتر** | 57 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | | - | ASTM D412 |
| | MPa 2.14 | psi 310.38 | - |
| | MPa 5.72 | psi 829.62 | - |
| **قوة الشد** | MPa 26.2 | psi 3800.0 | ASTM D412 |
| **استطالة الشد** | % 400 | - | ASTM D412 |
| **قوة التمزق** | | - | - |
| | kN/m 35.0 | - | ASTM D624 |
| | kN/m 25 | - | ASTM D470 |
| **مرونة بايشور** | % 10 | - | ASTM D2632 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **وقت المعالجة اللاحقة** | hr 340 | - | - |
| **وقت المعالجة** | hr 16 | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.