Vibrathane® 8000

المصنع	Chemtura	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VIBRATHANE 8000 هو نظام معالجة وبادئ يوريثان سائل يعتمد على البوليستر QUASI MDI ومصمم للاستخدام العام في التطبيقات الصناعية والهندسية. تم تركيبه كنظام من ثلاثة مكونات، ينتج هذا العضو في عائلة VIBRATHANE® مواد معالجة عالية الأداء في نطاق صلابة من 55 شور أ إلى 55 شور د عند معالجته باستخدام مادة معالجة مصممة خصيصًا VIBRACURE® 7556 و 1,4 بيوتان ديول. يوفر VIBRATHANE 8000 QUASI المزايا التالية: مستوى عالٍ من الخصائص الفيزيائية والميكانيكية مرونة عالية ومقاومة للتآكل والتمزق انتشار ممتاز للمقاومة للزيوت والوقود والشحوم

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للوقود مقاومة جيدة للتآكل مقاوم للشحوم مقاوم للزيت مرن	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	تطبيقات صناعية	-	-
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.20 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور		-	ISO 868
	52	-	-
	57	-	-
	55	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان التآكل	40.0 mm³	-	ISO 4649
مرونة الارتداد	72 %	-	ISO 4662
إجهاد الشد		-	ISO 37
	1.40 MPa	203.05 psi	-
	1.95 MPa	282.82 psi	-
	19.0 MPa	2755.72 psi	ISO 37
استطالة الشد	820 %	-	ISO 37
قوة التمزق	28 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط	30 %	-	ISO 815

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الحجم: 78 نسبة الخلط حسب الوزن: 350	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب الحجم: 22	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	9.0 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.