Vibrathane® 8030

المصنع	Chemtura	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VIBRATHANE 8030 هو محضر مسبق منتهي بـ MDI يعتمد على بولي كابرولاكتون وهو صلب في درجة حرارة الغرفة. تنتج هذه المادة عالية الأداء يوريثان بمقياس صلابة 80A عند معالجته بـ 1،4-بيوتانيديول. لقد تم تصميمه لتطبيقات مثل شفرات المساحات. تتميز مطاطات VIBRATHANE 8030 بـ: خصائص جيدة في درجات الحرارة المنخفضة مقاومة ممتازة للتآكل عمر انثناء ممتاز

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	80	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 4.83	psi 700.53	ASTM D412
قوة الشد	MPa 33.1	psi 4800.76	ASTM D412
استطالة الشد	% 300	-	ASTM D412
قوة التمزق	kN/m 21	-	ASTM D470
مجموعة الضغط	% 29	-	ASTM D395B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عمر الوعاء (Pot Life)	min 5.0	-	-
وقت المعالجة اللاحقة	hr 16	-	-
وقت المعالجة	hr 0.50	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.