Vibrathane® 8050

المصنع	Chemtura	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VIBRATHANE 8050 عبارة عن بوليمر مسبق يعتمد على البوليستر وينتهي بـ TDI والذي ينتج يوريثان بصلابة 50 شور د عند معالجته بـ 4,4'-ميثيلين-بيس (أورثوكلوروأنيلين)، والتي تسمى عادةً MOCA. تتميز مطاطات VIBRATHANE 8050 بـ: خصائص شد وتمزق عالية مجموعة ضغط منخفضة مقاومة ممتازة للحرارة والوقود والمذيبات خصائص ديناميكية وتحمل أحمال عالية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للوقود	-	-
	مقاومة تمزق جيدة	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	مقاومة شد عالية	-	-
	تشوه دائم بالضغط منخفض	-	-
	مقاوم للمذيبات	-	
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.26 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	50	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الضغط		-	ASTM D695
	MPa 3.45	psi 500.38	-
	MPa 5.69	psi 825.27	-
	MPa 8.10	psi 1174.81	-
	MPa 10.0	psi 1450.38	-
	MPa 11.4	psi 1653.43	-
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	MPa 11.0	psi 1595.42	-
	MPa 23.4	psi 3393.89	-
قوة الشد	MPa 48.3	psi 7005.34	ASTM D412
استطالة الشد	% 400	-	ASTM D412
قوة التمزق		-	-
	kN/m 119	-	ASTM D624
	kN/m 25	-	ASTM D470
مجموعة الضغط	% 25	-	ASTM D395B
مرونة بايشور	% 28	-	ASTM D2632

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 15	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 3.5	-	-
وقت المعالجة اللاحقة		-	-
	hr 340	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
	hr 16-24	-	-
	hr 4.0-8.0	-	-
وقت المعالجة	hr 0.25-0.50	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.