Vibrathane® 8050T

المصنع	Chemtura	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VIBRATHANE® 8050T هو بريبوليمر يوريثان سائل قائم على البوليستر ومنتهي بـ TDI يمكن معالجته بسهولة عن طريق تقنيات الخلط اليدوي والآلي التقليدية. عند معالجته بـ 4,4' - ميثيلين-ثنائي (2-كلوروأنيلين)، ينتج هذا العضو من عائلة Vibrathane مطاطات مفلكنة عالية الجودة في نطاق صلابة 50 شور د. تتميز هذه المطاطات المرنة القوية وعالية المرونة بما يلي: قوة تمزق عالية خصائص ديناميكية استثنائية مجموعة ضغط منخفضة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة تمزق جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	تشوه دائم بالضغط منخفض	-	-
	مرن	-	-
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.25 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	50-52	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 11.1 MPa 25.3	- psi 1609.92 psi 3669.46	ASTM D412 - -
قوة الشد	MPa 61.2	psi 8876.33	ASTM D412
استطالة الشد	% 450	-	ASTM D412
قوة التمزق	kN/m 138 kN/m 25	- - -	- ASTM D624 ASTM D470
مجموعة الضغط	% 34	-	ASTM D395B
مرونة بايشور	% 23	-	ASTM D2632

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط بالوزن: 15 نسبة الخلط حسب الوزن: 100	- - -	- - -
عمر الوعاء (Pot Life)	min 3.0-5.0	-	-
وقت المعالجة اللاحقة	hr 16	-	-
وقت المعالجة	hr 0.25-0.50	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.