Vibrathane® 8070

المصنع	Chemtura	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VIBRATHANE 8070 هو بريبوليمر قائم على البوليستر ومنتهي بـ TDI ينتج يوريثان بصلابة 70 شور أ عند معالجته بـ 4-4'-ميثيلين ثنائي-(أورثوكلوروأنيلين)، والذي يسمى عادة MBCA. تتميز مطاطات Vibrathane 8070 بما يلي: قوة شد وتمزق عالية. مقاومة ممتازة للحرارة والوقود والمذيبات. مقاومة فائقة للتآكل. خصائص ديناميكية ودرجة حرارة منخفضة جيدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للوقود	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة تمزق جيدة	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	مقاومة شد عالية	-	-
	مقاوم للمذيبات	-	-
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.25 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	72	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	MPa 2.14	psi 310.38	-
	MPa 3.86	psi 559.85	-
قوة الشد	MPa 33.6	psi 4873.28	ASTM D412
استطالة الشد	% 630	-	ASTM D412
قوة التمزق		-	-
	kN/m 54.3	-	ASTM D624
	kN/m 11	-	ASTM D470
مجموعة الضغط	% 30	-	ASTM D395B
مرونة بايشور	% 30	-	ASTM D2632

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 6.7	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 8.0-10	-	-
وقت المعالجة اللاحقة	hr 16	-	-
وقت المعالجة	hr 1.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.