Vibrathane® 8094

المصنع	Chemtura	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VIBRATHANE 8094 هو بريبوليمر يوريثان سائل قائم على البوليستر ومنتهي بـ MDI يعرض تقنية Chemtura المتقدمة في هذا المجال الحيوي من صناعة البولي يوريثان. يتميز هذا البريبوليمر بفرادته الشديدة في مقاومة التقادم الحراري واستجابته المنتظمة والمتوقعة لإضافة المحفز. عند معالجته بـ 1,4 بيوتانيديول، ينتج هذا العضو من عائلة VIBRATHANE مطاطات مفلكنة عالية الأداء في نطاق صلابة 94 شور أ. تتميز هذه المطاطات المرنة القوية بما يلي: قوة تمزق عالية مقاومة ممتازة للتآكل خصائص ديناميكية ممتازة عمر انثناء ممتاز

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل مقاومة تمزق جيدة	- -	- -
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.23 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	94	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 10.0 MPa 20.5	- psi 1450.38 psi 2973.28	ASTM D412 - -
قوة الشد	MPa 42.2	psi 6120.6	ASTM D412
استطالة الشد	% 480	-	ASTM D412
قوة التمزق	kN/m 137 kN/m 31	- - -	- ASTM D624 ASTM D470
مجموعة الضغط	% 33	-	ASTM D395B
مرونة بايشور	% 43	-	ASTM D2632

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عمر الوعاء (Pot Life)	min 5.0	-	-
وقت إزالة القالب	min 45	-	-
وقت المعالجة اللاحقة	hr 16	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.