Vibrathane® 8522

المصنع	Chemtura	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VIBRATHANE 8522 عبارة عن مادة بولي يوريثين سائلة تعتمد على البوليستر وتنتهي بـ MDI، وهي قابلة للمعالجة بسهولة عن طريق تقنيات الخلط اليدوي والآلي التقليدية. عند معالجته بـ 1,4 - بيوتانيديول، ينتج هذا العضو في عائلة Vibrathane مواد مفلكنة عالية الجودة في نطاق 89 شور أ، تتميز بـ: قوة تمزق عالية خصائص ديناميكية استثنائية مجموعة ضغط منخفضة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة تمزق جيدة تشوه دائم بالضغط منخفض	- -	- -
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.24 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	88-89	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الضغط		-	ASTM D695
	MPa 1.45	psi 210.31	-
	MPa 2.76	psi 400.3	-
	MPa 4.00	psi 580.15	-
	MPa 5.31	psi 770.15	-
	MPa 6.76	psi 980.46	-
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	MPa 7.69	psi 1115.34	-
	MPa 20.1	psi 2915.26	-
قوة الشد	MPa 40.7	psi 5903.05	ASTM D412
استطالة الشد	% 390	-	ASTM D412
قوة التمزق		-	-
	kN/m 71.8	-	ASTM D624
	kN/m 17	-	ASTM D470
مجموعة الضغط	% 30	-	ASTM D395B
مرونة بايشور	% 25	-	ASTM D2632

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 7.7	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 6.0	-	-
وقت المعالجة اللاحقة	hr 16	-	-
وقت المعالجة	hr 1.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.