Vibrathane® B625

المصنع	Chemtura	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VIBRATHANE B625 هو محضر مسبق يعتمد على بولي إيثر ومنتهي بـ MDI ينتج يوريثانات بصلابة 60A إلى 95A عند معالجته بالديولات. يتميز Vibrathane B 625 بلزوجة منخفضة بشكل استثنائي واليوريثانات الناتجة منه تتميز بـ: خصائص ممتازة في درجات الحرارة المنخفضة. مقاومة عالية للتآكل، خاصة للتصادم. ثبات مائي متميز. مرونة عالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مستقر مائياً	-	-
	لزوجة منخفضة	-	-
	مرن	-	-
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.04 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	60	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 1.72	psi 249.47	ASTM D412
قوة الشد	MPa 15.9	psi 2306.1	ASTM D412
استطالة الشد	% 600	-	ASTM D412
قوة التمزق	kN/m 3.7	-	ASTM D470
مجموعة الضغط	% 12	-	ASTM D395B
مرونة بايشور	% 70	-	ASTM D2632

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 68	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 75	-	-
وقت المعالجة اللاحقة	hr 4.0	-	-
وقت المعالجة	hr 1.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.