Vibrathane® B629

المصنع	Chemtura	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VIBRATHANE B629 هو يوريثان سائل محضر مسبقًا يعتمد على بولي إيثر ومنتهي بـ TDI. عند معالجته باستخدام MOCA، ينتج هذا العضو من عائلة VIBRATHANE مواد مقولبة عالية الأداء في نطاق صلابة Shore A 93.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	93	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	MPa 11.7	psi 1696.94	-
	MPa 22.8	psi 3306.87	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	43.4 MPa	6294.65 psi	ASTM D412
استطالة الشد	410 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	105 kN/m 25 kN/m	- - -	- ASTM D624 ASTM D470
مجموعة الضغط	35 %	-	ASTM D395B
مرونة بايشور	41 %	-	ASTM D2632

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عمر الوعاء (Pot Life)	8.0 min	-	-
وقت المعالجة اللاحقة	16 hr	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.