Vibrathane® B670

المصنع	Chemtura	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VIBRATHANE B670 هو محضر مسبق يعتمد على بولي إيثر ومنتهي بـ MDI ينتج يوريثان بصلابة 53 Shore D عند معالجته بـ 1،4-بيوتانيديول. يتميز VIBRATHANE B670 بلزوجة منخفضة بشكل استثنائي وخصائص معالجة متميزة. اليوريثانات المصنوعة من VIBRATHANE B670: تظهر خصائص ممتازة في درجات الحرارة المنخفضة مقاومة عالية للتآكل ثبات مائي متميز قوة تمزق عالية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مقاومة تمزق جيدة	-	-
	مستقر مائياً	-	-
	لزوجة منخفضة	-	-
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	53	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الضغط		-	ASTM D695
	MPa 3.96	psi 574.35	-
	MPa 7.76	psi 1125.49	-
	MPa 12.0	psi 1740.46	-
	MPa 15.4	psi 2233.59	-
	MPa 18.7	psi 2712.21	-
إجهاد الشد	MPa 15.9	psi 2306.1	ASTM D412
قوة الشد	MPa 51.7	psi 7498.46	ASTM D412
استطالة الشد	% 380	-	ASTM D412
قوة التمزق		-	-
	kN/m 131	-	ASTM D624
	kN/m 30	-	ASTM D470
مجموعة الضغط	% 30	-	ASTM D395B
مرونة بايشور	% 38	-	ASTM D2632

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 11	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
وقت إزالة القالب	min 10-20	-	-
وقت المعالجة اللاحقة	hr 16	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.