Vibrathane® B821

المصنع	Chemtura	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VIBRATHANE B821 هو بريبوليمر MDI-بولي إيثر مصمم لزيادة المرونة والأداء الديناميكي. تتم معالجة VIBRATHANE B821 بسهولة باستخدام 1,4 بيوتانيديول ومعالجات HQEE. يتميز Vibrathane B821 بما يلي: خصائص ممتازة في درجات الحرارة المنخفضة مقاومة عالية للتآكل استقرار تحلل مائي متميز مرونة عالية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل مستقر مائياً مرن	- - -	- - -
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.09 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	90	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 7.31 MPa 17.2	- psi 1060.23 psi 2494.65	ASTM D412 - -
قوة الشد	MPa 33.1	psi 4800.76	ASTM D412
استطالة الشد	% 410	-	ASTM D412
قوة التمزق	kN/m 96.3 kN/m 15	- - -	- ASTM D624 ASTM D470
مجموعة الضغط	% 20	-	ASTM D395B
مرونة بايشور	% 62	-	ASTM D2632

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط بالوزن: 7.5 نسبة الخلط حسب الوزن: 100	- - -	- - -
عمر الوعاء (Pot Life)	min 6.0-7.0	-	-
وقت إزالة القالب	min 45-60	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.