Vibrathane® B836

المصنع	Chemtura	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VIBRATHANE B836 هو بريبوليمر سائل قائم على بولي إيثر ومنتهي بثنائي إيزوسيانات ثنائي فينيل ميثان ينتج يوريثان بصلابة 95A عند معالجته بـ 1,4-بيوتانيديول. يعرض VIBRATANE B836 خصائص معالجة مشابهة لـ VIBRATHANE B 821. يتميز Vibrathane B836 بما يلي: خصائص ممتازة في درجات الحرارة المنخفضة مقاومة عالية للتآكل استقرار تحلل مائي متميز مرونة عالية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل مستقر مائياً مرن	- - -	- - -
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.11 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	95	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 9.27 MPa 18.2	- psi 1344.5 psi 2639.69	ASTM D412 - -
قوة الشد	MPa 37.6	psi 5453.43	ASTM D412
استطالة الشد	% 460	-	ASTM D412
قوة التمزق	kN/m 123 kN/m 27	- - -	- ASTM D624 ASTM D470
مجموعة الضغط	% 30	-	ASTM D395B
مرونة بايشور	% 60	-	ASTM D2632

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط بالوزن: 9.0 نسبة الخلط حسب الوزن: 100	- - -	- - -
وقت المعالجة اللاحقة	hr 170 hr 16	- - -	- - -
وقت المعالجة	hr 1.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.