Vibrathane® B875

المصنع	Chemtura	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VIBRATHANE B875 هو بريبوليمر قائم على بولي إيثر ومنتهي بـ MDI. البريبوليمر سائل في درجة حرارة الغرفة. ينتج VIBRATHANE B875 يوريثان بصلابة 95 شور عند معالجته بـ 1,4 بيوتانيديول.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	95	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الضغط		-	ASTM D695
	MPa 1.90	psi 275.57	-
	MPa 3.43	psi 497.48	-
	MPa 5.05	psi 732.44	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	MPa 7.15 MPa 9.88	psi 1037.02 psi 1432.98	- -
إجهاد الشد	 MPa 8.69 MPa 10.3 MPa 11.8	- psi 1260.38 psi 1493.89 psi 1711.45	ASTM D412 - - -
قوة الشد	MPa 16.5	psi 2393.13	ASTM D412
استطالة الشد	% 480	-	ASTM D412
قوة التمزق	 kN/m 78.8 kN/m 20	- - -	- ASTM D624 ASTM D470
مجموعة الضغط	% 30	-	ASTM D395
مرونة بايشور	% 50	-	ASTM D2632

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عمر الوعاء (Pot Life)	min 5.0	-	-
وقت المعالجة اللاحقة	hr 4.0	-	-
وقت المعالجة	hr 1.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.