Vibrathane® B892

المصنع	Chemtura	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VIBRATHANE B892 هو بريبوليمر قائم على بولي إيثر ومنتهي بـ TDI. البريبوليمر سائل في درجة حرارة الغرفة. ينتج VIBRATHANE B892 يوريثان بصلابة 91 شور أ عند معالجته بـ MBCA.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	91	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الضغط		-	ASTM D695
	MPa 1.86	psi 269.77	-
	MPa 2.83	psi 410.46	-
	MPa 4.62	psi 670.08	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	MPa 6.69 MPa 9.31	psi 970.3 psi 1350.3	- -
إجهاد الشد	 MPa 7.38 MPa 14.2	- psi 1070.38 psi 2059.54	ASTM D412 - -
قوة الشد	MPa 27.6	psi 4003.05	ASTM D412
استطالة الشد	% 400	-	ASTM D412
قوة التمزق	 kN/m 86.3 kN/m 14	- - -	- ASTM D624 ASTM D470
مجموعة الضغط	% 35	-	ASTM D395B
مرونة بايشور	% 30	-	ASTM D2632

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عمر الوعاء (Pot Life)	min 6.0	-	-
وقت إزالة القالب	min 30	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.