# Witcobond® 290HB

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Chemtura | **الفئة** | PUR, Unspecified |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Witcobond 290HB عبارة عن تشتت مائي من البولي يوريثين بدون أيزوسيانات حرة. يتم تصنيع هذا المنتج باستخدام مواد مدرجة في FDA 175.105-المواد اللاصقة (المواد المستخدمة فقط كمكونات للمواد اللاصقة المستخدمة في بناء عبوات المواد الغذائية).

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | أليفاتي | - | - |
| **الاستخدامات** | مواد لاصقة | - | - |
| **تصنيفات الوكالة** | FDA 21 CFR 175.105 | - | - |
| **المظهر** | أبيض | - | - |
| **الأشكال** | تشتت | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.07 g/cm³ | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الرقم الهيدروجيني (pH)** | 7.0-9.0 | - | - |
| **محتوى المواد الصلبة** | % 59-61 | - | - |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الالتصاق (Blocking)** | C° 170 | F° 338.0 | - |
| **صلابة كونيغ** | 30.0 | - | - |
| **الحد الأدنى لدرجة حرارة تشكيل الفيلم** | C° 0 | F° 32.0 | - |
| **لزوجة مزيج التصلب الحراري** | cP 200-800 | - | - |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | MPa 2.07 | psi 300.23 | - |
| **قوة الشد** | MPa 41.4 | psi 6004.57 | - |
| **استطالة الشد** | % 800 | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.