Witcobond® 363-02

المصنع	Chemtura	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Witcobond 363-02 عبارة عن تشتت مائي من البولي يوريثين بدون أيزوسيانات حرة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	أليفاتي	-	-
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	تشتت	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.03 g/cm³	-	-
الرقم الهيدروجيني (pH)	7.0-9.0	-	-
محتوى المواد الصلبة	39-41 %	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الالتصاق (Blocking)	130 C°	266.0 F°	-
صلابة كونيغ	25.0	-	-
الحد الأدنى لدرجة حرارة تشكيل الفيلم	0 C°	32.0 F°	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	50.0-400 cP	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	1.03 MPa	149.39 psi	-
قوة الشد	10.3 MPa	1493.89 psi	-
استطالة الشد	1100 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.