Witcobond® 418-49

المصنع	Chemtura	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Witcobond 418-49 عبارة عن تشتت مائي من البولي يوريثين بدون أيزوسيانات حرة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	أليفاتي	-	-
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	تشتت	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.07 g/cm³	-	-
الرقم الهيدروجيني (pH)	7.0-9.0	-	-
محتوى المواد الصلبة	59-61 %	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الالتصاق (Blocking)	170 °C	338.0 °F	-
صلابة كونيغ	20.0	-	-
الحد الأدنى لدرجة حرارة تشكيل الفيلم	0 °C	32.0 °F	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	50.0-400 cP	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	2.07 MPa	300.23 psi	-
قوة الشد	30.3 MPa	4394.65 psi	-
استطالة الشد	800 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.