# Witcobond® W-213

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Chemtura | **الفئة** | PUR, Unspecified |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Witcobond W-213 عبارة عن تشتت مائي من البولي يوريثين بدون أيزوسيانات حرة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | أليفاتي | - | - |
| **المظهر** | شفاف | - | - |
| **الأشكال** | تشتت | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.04 g/cm³ | - | - |
| **الرقم الهيدروجيني (pH)** | 4.0-6.0 | - | - |
| **محتوى المواد الصلبة** | 29-31 % | - | - |
| **الصلابة** | 30.0 | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **صلابة القلم الرصاص** | HB | - | |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مذيب مساعد** | % 6.6 | - | - |
| **الحد الأدنى لدرجة حرارة تشكيل الفيلم** | C° 0 | F° 32.0 | - |
| **لزوجة مزيج التصلب الحراري** | cP 0.00-200 | - | - |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | MPa 9.65 | psi 1399.62 | - |
| **قوة الشد** | MPa 34.5 | psi 5003.81 | - |
| **استطالة الشد** | % 370 | - | - |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانتقال الزجاجي** | C° 30.0- | F° 22.0- | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.